

НАПОЛНИТЕЛЬ GRANISTONE

Коллекция «Natural» – арт. 001 – 030 (30 цветов)

Одна из самых популярных коллекций GraniStone. Содержит в своём составе гранулы мелкого размера, отличается широким разнообразием цветов – от пастельных до насыщенных. Наиболее подходит для приобретения начального опыта для работы с жидким гранитом GraniStone. Рекомендуемые пропорции смешивания – 40% гранулы + 60% гелькоут. Требуется шлифовки поверхности до Р 600. Возможна полировка с более глубоким шлифованием. Рекомендованное давление при напылении – 5-6 атмосфер.

Коллекция «Clear» – арт. 203 – 230 (18 цветов)

Коллекция содержит в своём составе гранулы среднего размера, отличается особой прозрачностью цвета. Для работы с коллекцией нужен минимальный практический опыт. Рекомендуемые пропорции смешивания – 35% гранулы + 65% гелькоут. Требуется шлифовки поверхности до Р 600. Возможна полировка с более глубоким шлифованием. Рекомендованное давление при напылении – 4-5 атмосфер.

Коллекция «Big» – арт. 104 – 130 (18 цветов)

Самая крупная коллекция GraniStone! Содержит в своём составе гранулы крупного размера. Для работы с этой коллекцией необходим практический опыт! Рекомендуемые пропорции смешивания – 30% гранулы + 70% гелькоут. Требуется шлифовки поверхности до Р 600. Возможна полировка с более глубоким шлифованием. Рекомендованное давление при напылении – 4-5 атмосфер.

Коллекция «Gold» – арт. 301 – 310 (10 цветов)

Коллекция содержит в своём составе гранулы разных размеров, а также специальный натуральный компонент, создающий эффект золотистых вкраплений. Коллекция Gold НЕ рекомендуется для производства моек. Рекомендуемые пропорции смешивания – 35% гранулы + 65% гелькоут. Требуется шлифовки поверхности до Р 600. Рекомендованное давление при напылении – 4-5 атмосфер.

Коллекция «Monochrome» – арт. 401 – 422 (22 цвета)

Эта однотонная коллекция покоряет чистым глубоким цветом. Коллекция содержит в своём составе одноцветные гранулы мелкого размера. Для работы с коллекцией требуется бо́льший практический опыт. Рекомендуемые пропорции смешивания – 40% гранулы + 60% гелькоут. Требуется шлифовки поверхности до Р 600. Возможна полировка с более глубоким шлифованием. Рекомендованное давление при напылении – 5-6 атмосфер.

Коллекция «Pastel» – арт. 501 – 530 (30 цветов)

Коллекция разработана по пожеланиям наших клиентов и отличается нежными, светлыми тонами. Одна из самых популярных коллекций! Содержит в своём составе

Предоставленная здесь информация была собрана из надежных источников и считается точной и полной, в меру наших знаний и убеждений. Перед работой с сырьем, необходимо сделать пробные (тестовые) образцы для определения правильности выбранного товара и качества продукции. Ответственность за использование материалов, а также за качество изготовленного изделия полностью возлагается на производителя (переработчика). При работе с материалами соблюдайте все необходимые меры предосторожности. За дополнительной информацией обращайтесь в технический отдел компании.



гранулы разного размера. Наиболее подходит для приобретения начального опыта для работы с жидким гранитом GraniStone. Рекомендуемые пропорции смешивания – 40% гранулы + 60% гелькоут. Требуется шлифовки поверхности до Р 600. Возможна полировка с более глубоким шлифованием. Рекомендованное давление при напылении – 5-6 атмосфер для артикулов с мелкими гранулами, 4-5 атмосфер – для артикулов с крупными гранулами.

Коллекция «Brilliant» – арт. 601 – 624 (24 цвета)

Лидер! Бесспорно, популярнейшая коллекция GraniStone! Содержит в своём составе гранулы разных размеров, насыщена перламутровым блеском. Работать с ней могут как начинающие, так и профи! Рекомендуемые пропорции смешивания – 35% гранулы + 65% гелькоут. Требуется шлифовки поверхности до Р 2000 и обязательной полировки! Рекомендованное давление при напылении – 4-5 атмосфер.

Коллекция «Cabaret» – арт. 701 – 718 (18 цветов)

Коллекция с двойным эффектом блеска - насыщена перламутром и цветными блёстками. Содержит в своём составе гранулы разных размеров. Рекомендуемые пропорции смешивания – 35% гранулы + 65% гелькоут. Требуется шлифовки поверхности до Р 2000 и обязательной полировки! Рекомендованное давление при напылении – 4-5 атмосфер.

Коллекция «Mirage» – арт. 801 – 818 (18 цветов)

Хит! Коллекция содержит в своём составе гранулы разных размеров, насыщена перламутровым блеском и цветными блёстками. Светится в темноте лунным светом! Внимание! Темные цвета имеют минимальное свечение!

Для длительного свечения необходима подпитка от источника света. Рекомендуемые пропорции смешивания – 35% гранулы + 65% гелькоут. Требуется шлифовки поверхности до Р 2000 и обязательной полировки! Рекомендованное давление при напылении – 4-5 атмосфер.

Коллекция «Organic» – арт. 1 – 8 (8 цветов)

Абсолютная новинка! Сочетание полимерных гранул и натуральной мраморной крошки, с легким эффектом перламутра. Благодаря натуральному компоненту коллекция имеет естественные цвета и на 50% повышенную твердость поверхности. Рекомендуемые пропорции смешивания – 40% гранулы + 60% гелькоут. Требуется шлифовки поверхности до Р 1000, без полировки. Рекомендованное давление при напылении – 4-5 атмосфер.

Предоставленная здесь информация была собрана из надежных источников и считается точной и полной, в меру наших знаний и убеждений. Перед работой с сырьем, необходимо сделать пробные (тестовые) образцы для определения правильности выбранного товара и качества продукции. Ответственность за использование материалов, а также за качество изготовленного изделия полностью возлагается на производителя (переработчика). При работе с материалами соблюдайте все необходимые меры предосторожности. За дополнительной информацией обращайтесь в технический отдел компании.

