

9600 ПРЯМОЙ РОВИНГ EDR24-9600-386

Описание

9600 прямой ровинг EDR24-9600-386 — это волокно или нить, формируемая из стекла путем вытягивания из расплавленной стекломассы через фильеры при помощи механических устройств. В состав стеклоровинга добавляют специальные замасливатели, благодаря которым изделие хорошо пропитывается эпоксидными, термопластичными и полиэфирными смолами. Ровинг поставляется в плотно стянутых бобинах, обтянутых герметичной пленкой. Производство стеклоровинга – это достаточно сложный и высокотехнологичный процесс, в результате которого ровинг из стеклянных нитей приобретает высокую прочность и хорошие физико-механические свойства. Ровинг стеклянный, поэтому обладает устойчивостью к химическим веществам и коррозии, а также имеет не плохие термостойкие свойства и легкий вес, кроме того не проводит электричество.

Преимущества

- Хорошие механические свойства
- Небольшой вес
- Крайне низкий уровень пушения для ровинга 386
- Совместим со всеми основными типами смол
- Хорошая производительность и экологичность
- Быстрая и качественная пропитка
- Хорошая пропитываемость
- Выдерживает перепады температур любого диапазона
- Устойчив к химическим и агрессивным средам
- Не проводит электрический ток, поэтому может быть полезен при изготовлении изделий электроизоляции.
- Низкая теплопроводность, поэтому конструкции из него могут сохранять тепло.

Технология переработки:

- Намотка.
- Пултрузия.

Характеристики

Тип стекловолокна	E
Диаметр волокна (мкм)	31
Линейная плотность (текс)	9600
Код замасливателя	386
Тип замасливателя	силан
Линейная плотность, текс	9600±5
Влажность, %	≤0.1
Содержание замасливателя, %	0.55±0.15
Прочность на разрыв, Н/текс	≥0.40
Прочность на разрыв Мпа	2345 Полиэфирная смола
Модуль прочности Мпа	79794 Полиэфирная смола
Прочность на сдвиг Мпа	63 Эпоксидная смола
Сохранение прочности на сдвиг (72ч и кипячение) %	95 Эпоксидная смола

Упаковка и хранение

- Каждая бухта прямого стеклоровинга 386 упакована в пленку с логотипом JUSHI. Бухты упакованы на паллете по 36 или 48 штук и дополнительно укреплены картонными вставками. На каждый паллет нанесена информация о весе нетто и брутто, дата производства, а также фирменная символика JUSHI.

Предоставленная здесь информация была собрана из надежных источников и считается точной и полной, в меру наших знаний и убеждений. Перед работой с сырьем, необходимо сделать пробные (тестовые) образцы для определения правильности выбранного товара и качества продукции. Ответственность за использование материалов, а также за качество изготовленного изделия полностью возлагается на производителя (переработчика). При работе с материалами соблюдайте все необходимые меры предосторожности. За дополнительной информацией обращайтесь в технический отдел компании.



- Разрешается хранить до 3х паллет друг на друге, однако в регионах с плохим качеством дорожного покрытия не рекомендуется при перевозке ставить паллеты друг на друга. Ассемблированный стеклоровинг должен храниться в сухом и проветриваемом помещении. Не допускается попадание влаги на стеклоровинг, а также перевозка в открытом кузове транспортного средства.

Производитель

JUSHI GROUP CO.,LTD, Китай

Если у вас возникли проблемы с упаковкой, товаром или технологией переработки, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки (client@igcmail.ru, 8-923-115-2715 (есть WhatsApp)). Мы обязательно решим ваш вопрос.

