

285 Г/М2 СТЕКЛОТКАНЬ ТС-26П-76

ОПИСАНИЕ

285 г/м2 Стеклоткань ТС-26П-76 — это конструкционная ткань на парафиновом замасливателе. Предназначена для изготовления конструкционных стеклопластиков на основе полиэфирных и эпоксидных смол, также используется в качестве покровных материалов для тепловой изоляции, изготовления кровли и для различных строительных целей. Ткань не горюча, не токсична, не взрывоопасна.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не горюча
- Не токсична
- Не взрывоопасна
- Стойкость к воде
- Химостойкость

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Переплетение: Плотняное
- Количество основной нити F / 10 см: 11
- Количество уточной нити F / 10 см: 7
- Содержание замасливателя %: 0,59
- Содержание влаги не более %: 0,15

ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ

- контактное формование,
- вакуумная инфузия,
- RTM.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

- авиация,
- автомобилестроение,
- яхты и катера,
- химостойкие ёмкости.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Рулоны по одному, герметично запакованные в полиэтиленовую плёнку, на поддоне. Хранить в оригинальной упаковке, в сухом виде, в защищенном от влаги месте. Влажность должна составлять не более 60-80%. Исключить попадание прямого солнечного света.

ВАЖНО!!! Перед изготовлением изделия сделайте тестовый образец, чтобы проверить заявленные свойства. В Холодное время года, после получения материала, согрейте его при комнатной температуре в течении суток.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Россия

Предоставленная здесь информация была собрана из надежных источников и считается точной и полной, в меру наших знаний и убеждений. Перед работой с сырьем, необходимо сделать пробные (тестовые) образцы для определения правильности выбранного товара и качества продукции. Ответственность за использование материалов, а также за качество изготовленного изделия полностью возлагается на производителя (переработчика). При работе с материалами соблюдайте все необходимые меры предосторожности. За дополнительной информацией обращайтесь в технический отдел компании.

