



ГИДРОКСИД АЛЮМИНИЯ

Соответствует ТУ 2322-001-23374430-2015

Применение: используется в самых различных продуктах, таких как пластмассы, пластики, резиновые смеси.

Преимущества: улучшает огнестойкие свойства конечного полимерного продукта. Благодаря белизне его выбирают для технологии Solid Surface и производства искусственного камня и мрамора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателей	Требования ТУ	Результаты анализа
Массовая доля воды, %, не более	0,3	0,21
Потеря массы при прокаливании, %, не более	33,0-34,5	34,3
Массовая доля оксида железа, %, не более	0,01	0,01
рН водной суспензии с массовой долей 10%, ед., не более	10	9,2
Средний размер частиц, мкм	5-10	6,4
Белизна, у.е., не менее	95	95
ДОР-абсорбция, г/100г	30-45	37

УПАКОВКА И ФАСОВКА

Поставляется в фасовках 20 кг.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Температура хранения	23 С
Относительная влажность	До 40%
Срок хранения	12 мес.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Страна происхождения Россия	Произведено по заказу CSC (ООО «ХимСнаб Композит»)
-----------------------------	--

Предоставленная здесь информация была собрана из надежных источников и считается точной и полной, в меру наших знаний и убеждений. Перед работой с сырьем, необходимо сделать пробные (тестовые) образцы для определения правильности выбранного товара и качества продукции. Ответственность за использование материалов, а также за качество изготовленного изделия полностью возлагается на производителя (переработчика). При работе с материалами соблюдайте все необходимые меры предосторожности. За дополнительной информацией обращайтесь в технический отдел компании.

