

300Г/М2 СТЕКЛОМАТ ЭМУЛЬСИОННЫЙ CSM300-N (125) E

ОПИСАНИЕ

300Г/М2 СТЕКЛОМАТ ЭМУЛЬСИОННЫЙ CSM300-N (125) E — это мат из равномерно распределенного рубленого стекловолокна, связанного эмульсионным замасливателем силан. Применяется в производстве конструкционных пластиков в качестве армирующего материала, огнезащитных материалов и теплоизоляции для обмотки изделий.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошие механические свойства
- Равномерное распределение прочности
- Отлично драпируется и принимает необходимую форму
- Быстро впитывает смолу и быстро сохнет

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Номинальная масса на единицу площади г/м2: 300±20
- Разрывная нагрузка Н/150мм: не менее 150
- Растворимость связующего в стироле, сек: не более 40
- Массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании, %: не более 5,4
- Массовая доля влаги, %: не более 0,3

ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ

- контактное формование,
- намотка,
- прессование,
- непрерывное ламинирование,
- пултрузия,
- RTM,
- инфузия.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

- судостроительная промышленность (при строительстве лодок, каноэ, рыболовных яхт, внутренних сооружений),
- автомобилестроение (некоторые детали машин, фургоны, цилиндры, цистерны, диффузоры, корпуса, информационные панели),
- строительство (разделительные перегородки, некоторые элементы деревянных изделий, строительство автобусных остановок).

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Стекломат упакован в рулоны, герметично запечатанные в полиэтиленовую пленку.
- Хранить в оригинальной упаковке, в сухом виде, в защищенном от влаги месте. Температура хранения 35С. Переработка по истечении 24 часов складирования и адаптации к температурным условиям переработки.

ВАЖНО!!! Перед изготовлением изделия сделайте тестовый образец, чтобы проверить заявленные свойства.
В Холодное время года, после получения материала, согреть его при комнатной температуре в течении суток.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Китай

Предоставленная здесь информация была собрана из надежных источников и считается точной и полной, в меру наших знаний и убеждений. Перед работой с сырьем, необходимо сделать пробные (тестовые) образцы для определения правильности выбранного товара и качества продукции. Ответственность за использование материалов, а также за качество изготовленного изделия полностью возлагается на производителя (переработчика). При работе с материалами соблюдайте все необходимые меры предосторожности. За дополнительной информацией обращайтесь в технический отдел компании.

