

## 2150P СМОЛА ORTHO ПОЛИЭФИРНАЯ ATTSHIELD

### Описание

**2150P Смола ORTHO полиэфирная Attshield**— среднереактивная, предускоренная, нетиксотропная, ненасыщенная полиэфирная смола на основе ортофталевой кислоты.

### Преимущества

- Атмосферостойкость.
- Термостойкость.
- Высокие механические свойства.

### Технология переработки:

- Литье.

### Характеристики смолы

|                                   |                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Внешний вид                       | жидкость от светло-розового до розового                                          |
| Кислотное число КОН/г             | <25 мг                                                                           |
| Вязкость по Брукфилду cps         | 100-250                                                                          |
| Гелеобразование** мин             | 5-15                                                                             |
| Температурный пик °C              | 180                                                                              |
| Массовая доля нелетучих веществ % | 55-65                                                                            |
| HDT °C                            | 60                                                                               |
| Срок годности                     | 4 месяца при хранении в темном месте при 25°C (в заводской упаковке, куб 1100кг) |

\*\*Измеряют при 23°C с 2% Мек Пероксида (Butanox M-50).

### Упаковка и хранение

- Стандартная упаковка (фасовка): 1 кг, 3 кг, 5 кг, 10 кг, 20 кг.
- Хранить в чистой, сухой, герметичной таре.
- Фасованный товар не подлежит длительному хранению и должен быть переработан в кратчайшие сроки.
- Неподходящие условия хранения и транспортировки могут сократить срок годности.
- Перед изготовлением изделия сделайте тестовый образец, чтобы проверить заявленные свойства смолы, скорость отверждения и время полимеризации.

### Производитель

РОССИЯ

Если у вас возникли проблемы с упаковкой, товаром или технологией переработки, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки (client@igcsmail.ru, 8-923-115-2715 (есть WhatsApp)). Мы обязательно решим ваш вопрос.

Предоставленная здесь информация была собрана из надежных источников и считается точной и полной, в меру наших знаний и убеждений. Перед работой с сырьем, необходимо сделать пробные (тестовые) образцы для определения правильности выбранного товара и качества продукции. Ответственность за использование материалов, а также за качество изготовленного изделия полностью возлагается на производителя (переработчика). При работе с материалами соблюдайте все необходимые меры предосторожности. За дополнительной информацией обращайтесь в технический отдел компании.

