

АДГЕЗИОННЫЙ СПРЕЙ G47

Описание

Адгезионный спрей G47, 520 мл — предназначен для фиксации между собой армирующих и вспомогательных материалов, используемых для производства композиционных материалов методом вакуумной инфузии, таких как: стеклоткани, углеткани, жертвенные ткани, сэндвич материалы, проводящие сетки. Совместим с широким спектром полимерных систем, его использование не влияет на структуры и внешний вид получаемого изделия/заготовки. Не оставляет явных или скрытых следов его применения на готовом изделии. Адгезионный спрей -G47 является модификацией клея -G610. В отличие от марки -G610 клей-спрей -G47 обладает меньшим расходом и большей дисперсностью при распылении.

Преимущества

- Наносится мелкодисперсным равномерным аэрозолем.
- Обладает высокой начальной липкостью.
- Не проникает в структуру материалов.
- Допускается перепозиционирование (скотч-эффект) до 1 минуты.

Характеристики

Внешний вид	Светло-желтая липкая жидкость
Способ нанесения	Распыление
Температура применения °C	от +15 до +35
Срок годности	24 месяца при хранении от – 25 до +25 °C

Инструкция по применению

Склеиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Перед распылением тщательно встряхните баллончик. Температура клея и склеиваемых материалов должна быть от +15°C до +35°C. Распылите клей на поверхность равномерным слоем с расстояния 20-40 см. Плотно соедините склеиваемые материалы между собой. Для увеличения начальной липкости допускается, после нанесения клея, соединять склеиваемые материалы через небольшой промежуток времени (1-3 сек.). При нанесении клея на горизонтальные поверхности необходимо располагать баллон с клеем под углом не менее 20° к горизонтальной склеиваемой поверхности. После использования клея переверните баллон и нажмите на распылительную головку для удаления остатков клея из распылительной головки. Максимальная прочность клеевого соединения появляется через 24 часа после соединения склеиваемых поверхностей.

Меры предосторожности:

Баллон под давлением. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Использовать на открытом воздухе или в проветриваемом помещении. Не вдыхать пары и аэрозоль. Не допускать попадания в глаза или на кожу. При попадании на кожу или в глаза промывать большим количеством холодной воды не менее 15 минут. При необходимости обратиться к врачу.

Упаковка и хранение

- Стандартная упаковка: 520 мл.
- Избегать попадания солнечных лучей.
- Не подвергать нагреву свыше +35°C.
- Предохранять от ударов.
- Неподходящие условия хранения и транспортировки могут сократить срок годности.
- Перед утилизацией полностью опустошите баллон.

Производитель

РОССИЯ

Предоставленная здесь информация была собрана из надежных источников и считается точной и полной, в меру наших знаний и убеждений. Перед работой с сырьем, необходимо сделать пробные (тестовые) образцы для определения правильности выбранного товара и качества продукции. Ответственность за использование материалов, а также за качество изготовленного изделия полностью возлагается на производителя (переработчика). При работе с материалами соблюдайте все необходимые меры предосторожности. За дополнительной информацией обращайтесь в технический отдел компании.

